

平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社  
技術部  
広島市安佐南区相田1-1-26



## 品質規格表

### 品名 ケンタイト 10mm

#### ■ 品質検査規格値

試験項目	単位	検査規格値
厚さ	mm	10±1
幅	mm	1000±4
長さ	mm	1002±2
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.31以上

#### ■ 性能規格値

試験項目	単位	代表物性値	規格値 <sup>※1</sup>
1/2圧縮応力度	N/mm <sup>2</sup>	3.80	0.689～8.61
はみ出し	mm	0.3	6.4未満
回復率	%	80.7	70<
吸水率	%(v/v)	10.0	20未満
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.393	0.304<
瀝青含有率	%	35.6	35以上
耐候性試験 <sup>※2</sup>	状態	—	崩壊なし 崩壊等の異常のないこと
	1/2圧縮応力度	N/mm <sup>2</sup>	3.1 0.689～8.61
	はみ出し	mm	0.3 6.4未満
	回復率	%	78.1 70<

※1: ASTM D 1751規格, ※2: アオイ化学工業(株)社内規格(ASTM D 1751-73準拠)

備考欄	グリーン購入法 特定調達品目(公共工事)資材 該当
-----	---------------------------