

平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社
生産管理部 生産技術課
広島市安佐南区相田1-1-26



品質規格表

品名 ケンタイト 20mm

■ 品質検査規格値

試験項目	単位	検査規格値
厚さ	mm	20.5±1.5
幅	mm	1000±4
長さ	mm	1002±2
密度	g/cm ³	0.31以上

■ 性能規格値

試験項目	単位	代表物性値	規格値 ^{※1}	
1/2圧縮応力度	N/mm ²	4.42	0.689～5.16	
はみ出し	mm	0.3	6.4未満	
回復率	%	77.7	70<	
吸水率	%(v/v)	6.7	15未満	
密度	g/cm ³	0.365	0.304<	
瀝青含有率	%	36.1	35以上	
耐候性試験 ^{※2}	状態	崩壊なし	崩壊等の異常のないこと	
	1/2圧縮応力度	N/mm ²	3.74	0.689～5.16
	はみ出し	mm	0.3	6.4未満
	回復率	%	74.3	70<

※1:ASTM D 1751規格, ※2:アオイ化学工業(株)社内規格(ASTM D 1751-73準拠)

備考欄	グリーン購入法 特定調達品目(公共工事)資材 該当
-----	---------------------------