

平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社
技術部
広島市安佐南区相田1-1-26



品質規格表

品名 アオイトイト D 20mm

■ 品質検査規格値

試験項目	単位	検査規格値
外観	—	異常のないこと
厚さ	mm	20.0 ~ 22.0
幅	mm	900~990
長さ	mm	1000 ~ 1100
硬度	—	A50 以上

■ 性能規格値

試験項目	単位	代表物性値	規格値 ^{※1}
密度	g/cm ³	0.502	0.48 以上 ^{※1,※2}
1/2圧縮強度	N/mm ²	1.1	0.7以上 ^{※1} (0.34~10.34 ^{※2})
復元率	%	96	90 以上 ^{※1,※2}
はみ出し	mm	1.1	4以下 ^{※1} (6.4 以下 ^{※2})
硬度	—	A55	A50 以上
引張強度	N/mm ²	2.6	2.5 以上
伸び率	%	170	150 以上
縮み率	%	0.8	2.0 以下
吸水率	%(v/v)	0.2	0.5 以下

※1:アオイ化学工業(株)社内規格, ※2:ASTM D 1752 タイプ I 目地板の規格値

備考欄	
-----	--