

平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社
生産管理部 生産技術課
広島市安佐南区相田1-1-26



品質規格表

品名 アオタイト D 20mm

■ 品質検査規格値

| 試験項目 | 単位 | 検査規格値 |
|------|----|-------------|
| 外観 | — | 異常のないこと |
| 厚さ | mm | 20.0 ~ 22.0 |
| 幅 | mm | 900~990 |
| 長さ | mm | 1000 ~ 1100 |
| 硬度 | — | A50 以上 |

■ 性能規格値

| 試験項目 | 単位 | 代表物性値 | 規格値 ^{※1} |
|---------|-------------------|-------|---|
| 密度 | g/cm ³ | 0.502 | 0.48 以上 ^{※1,※2} |
| 1/2圧縮強度 | N/mm ² | 1.1 | 0.7以上 ^{※1} (0.34~10.34 ^{※2}) |
| 復元率 | % | 96 | 90 以上 ^{※1,※2} |
| はみ出し | mm | 1.1 | 4以下 ^{※1} (6.4 以下 ^{※2}) |
| 硬度 | — | A55 | A50 以上 |
| 引張強度 | N/mm ² | 2.6 | 2.5 以上 |
| 伸び率 | % | 170 | 150 以上 |
| 縮み率 | % | 0.8 | 2.0 以下 |
| 吸水率 | %(v/v) | 0.2 | 0.5 以下 |

※1:アオイ化学工業(株)社内規格, ※2:ASTM D 1752 タイプ I 目地板の規格値

| | |
|-----|--|
| 備考欄 | |
|-----|--|

HOL-AT-02(1011)