


平成 年 月 日

御中



アオイ化学工業株式会社  
技術部  
広島市安佐南区相田1-1-26



## 品質規格表

### 品名 セーフタイト H 20mm

(旧品名: セーフタイト H II 20mm)

#### ■ 品質検査規格値

試験項目	単位	検査規格値
厚さ	mm	20.0~21.0
幅	mm	1000~1030
長さ	mm	1000~1030
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.113~0.143

#### ■ 性能規格値

試験項目	単位	代表物性値	規格値
1/2圧縮強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.33	0.3以上 <sup>※1</sup> (0.2~0.5 <sup>※2</sup> )
はみ出し	mm	0.9	3以下 <sup>※1</sup> (4以下 <sup>※2</sup> )
復元率	%	97.0	95以上 <sup>※1,※2</sup>
吸水率	%	0.1	1以下 <sup>※1</sup>
見掛密度	g/cm <sup>3</sup>	0.117	0.113以上 <sup>※1</sup>
硬度	—	C56	C55以上 <sup>※1</sup>

※1: アオイ化学工業(株)社内規格, ※2: 国土交通省航空局規格(H21年), 防衛省規格(H21年)

備考欄	
-----	--